

TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFECTO

STEPBYSTEP  
DATA ARK  
INSTRUKSER



TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

## DATA ARK

**Efectto Quartz** er en høj kvalitets dekorativ coating for professionelle.

**Efectto Quartz** er et højt kvalitets og mineral baseret materiale kendetegnet ved dets tynde lag som kan påføres på fliser, terazzo, puds, gips, beton, spartel og meget mere.

Det påføres i flere lag med en spartel, både indendørs og udendørs, på vandrette og lodrette flader, så længe de er faste og ensartede.

Før Efectto Quartz kan påføres er det nødvendigt at forberede fladen med en primer og når produktet er tørt, skal det forsegles med en topsealer. For en korrekt påførelse er det nødvendigt at følge instrukserne i data arket.

**Efectto Quartz er tilgængeligt i fire varianter:**

Quartz Super Grain / Quartz Medium Grain / Quartz Big Grain og Quartz Small Grain.

**Efectto Quartz** er en fugeløs coating designet til at opnå kvalitets finish.

**Efectto Quartz** har et mineralsk finish som giver en særlig smuk effekt hvor det påføres. Dets naturlige tekstur, sammen med den brede vifte af farver tilgængelige, giver Efectto Quartz en elegance der ikke opnås af andre produkter.

**Efectto Quartz** er et fleksibelt og robust materiale som kan påføres på alle flader, det giver mulighed for at alle rum kan fornyes på vandret og lodret.



### EFFECTO GULV \*

### EFFECTO VÆG \*

	QUARTZ SUPER GRAIN	QUARTZ MEDIUM GRAIN	QUARTZ BIG GRAIN	QUARTZ SMALL GRAIN
<b>Form:</b>	Pasta	Pasta	Pasta	Pasta
<b>Kornstørrelse:</b>	0,5 mm	0,250 mm	0,35 mm	0,125 mm
<b>Massefylde:</b>	1,67 g/cm <sup>3</sup>	1,61 g/cm <sup>3</sup>	1,65 g/cm <sup>3</sup>	1,63 g/cm <sup>3</sup>
<b>Forbrug pr lag:</b>	0,9 – 1,2 kg / m <sup>2</sup>	0,4 – 0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,6 – 0,9 kg / m <sup>2</sup>	0,2 – 0,4 kg / m <sup>2</sup>
<b>Max. Tykkelse pr lag:</b>	1 mm	0,5 mm	0,8 mm	0,3 mm
<b>Taber slidstyrke (CS17, 1000g, 1000 c)</b>	66 mg		42 mg	
<b>Shore D hårdhed</b>	66		45	

(\*) Ved testene er følgende materialer brugt : Efectto gulv: 2 lag af Super Grain + 1 lag af Medium Grain + 2 lag af WT OneCoat  
Efectto væg: 2 lag af Big Grain + 1 lag af Small Grain + 2 lag af WT OneCoat

TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

## INSTRUKSER **GULV**

### FORBEREDELSE:

Alle flader bør være jævne og faste.

Det er nødvendigt at rense og tørre fladen som skal coates. Den skal være fri for støv, fedt, sæber, maling osv... Hvis fladen er fugtig er det nødvendigt at vente til den ikke er fugtig længere.

Ved absorberende flader som beton, gips plader eller puds, primes der altid med Primacem ABS.

Ved lidt- eller ikke absorberende flader som terazzo, marmor eller fliser, primes der altid med Primacem PLUS. Begge primere skal tørre i minimum 30 minutter og maksimum 24 timer.

På fliser og andre flader med fuger er det nødvendigt at fylde disse med Efectto Quartz Big Grain eller Efectto Quartz Small Grain (ud fra tykkelsen på fugen) og lade det tørre minimum 3 timer før der primes med Primacem PLUS.

### EFFECTO GULV SYSTEM:

#### 1) Efectto Quartz Super Grain

Før man begynder med påførelsen er det nødvendigt at mixe Efectto Quartz Super Grain med et mekanisk rørværk for at gøre produktet mere homogent.

Produktet påføres med en stålspartel i et eller to lag på 1 mm tykkelse pr. lag.

Andet lag bør først påføres når det første er fuldstændig tørt (ca. 3 timer). Man kan fremskynde tørretiden med en varmeblæser der blæser varm luft ind i rummet, den skal ikke peges mod produktet. Produktets egenskaber påvirkes ikke af dette.

Det er nødvendigt at slibe hvert lag med GR40 sandpapir.

På fliser kan det være nødvendigt at give det tre lag for ikke at fugerne kan ses igennem det færdige produkt.

#### 2) Efectto Quartz Medium Grain

Før man begynder med påførelsen er det nødvendigt at mixe Efectto Quartz Medium Grain med et mekanisk rørværk for at gøre produktet mere homogent.

Påfør produktet med en gummi- eller stålspartel i et meget tyndt lag på 0,4 mm. Lad det tørre i ca. 4 timer.

Det er nødvendigt at slibe laget med GR120 til GR200 sandpapir.

For at opnå optimal æstetisk finish er det nødvendigt at påføre det med kurvede bevægelser ved at skifte retning med spartlen hver gang produktet påføres.



TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

## INSTRUKSER **VÆG**

### FORBEREDELSE:

Alle flader bør være jævne og faste.

Det er nødvendigt at rense og tørre fladen som skal coates. Den skal være fri for støv, fedt, sæber, maling osv... Hvis fladen er fugtig er det nødvendigt at vente til den ikke er fugtig længere.

Ved absorberende flader som beton, gips plader eller puds, primes der altid med Primacem ABS.

Ved lidt- eller ikke absorberende flader som terazzo, marmor eller fliser, primes der altid med Primacem PLUS. Begge primere skal tørre i minimum 30 minutter og maksimum 24 timer.

På fliser og andre flader med fuger er det nødvendigt at fylde disse med Effectto Quartz Big Grain eller Effectto Quartz Small Grain (ud fra tykkelsen på fugen) og lade det tørre minimum 3 timer før der primes med Primacem PLUS.

### EFFECTO GULV SYSTEM:

#### 1) Effectto Quartz Big Grain

Før man begynder med påførelsen er det nødvendigt at mixe Effectto Quartz Big Grain med et mekanisk rørværk for at gøre produktet mere homogent.

Produktet påføres med en stålspartel i et eller to lag på 1 mm tykkelse pr. lag.

Andet lag bør først påføres når det første er fuldstændig tørt (ca. 3 timer). Man kan fremskynde tørretiden med en varmeblæser der blæser varm luft ind i rummet, den skal ikke peges mod produktet. Produktets egenskaber påvirkes ikke af dette.

Det er nødvendigt at slibe hvert lag med GR40 sandpapir.

På fliser kan det være nødvendigt at give det tre lag for ikke at fugerne kan ses igennem det færdige produkt.

#### 2) Effectto Quartz Small Grain

Før man begynder med påførelsen er det nødvendigt at mixe Effectto Quartz Small Grain med et mekanisk rørværk for at gøre produktet mere homogent.

Påfør produktet med en gummi- eller stålspartel i et meget tyndt lag på 0,4 mm. Lad det tørre i ca. 4 timer.

Det er nødvendigt at slibe laget med GR120 til GR200 sandpapir.

For at opnå optimal æstetisk finish er det nødvendigt at påføre det med kurvede bevægelser ved at skifte retning med spartlen hver gang produktet påføres.



TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

# STEPBYSTEP GULV

På fliser, fyld fugerne ud med Efectto Quartz Super Grain

4 timer  
Slib med GR40



Primacem PLUS - Primacem ABS  
30 minutter / max 24 timer



Efectto Quartz Super Grain  
3 timer  
Slib med R40



Efectto Quartz Super Grain  
3 timer Slib med GR40



Efectto Quartz Medium Grain  
3 timer  
Slib med GR120 / 220 \*



Topsealer WT One Coat  
24 timer  
Slib med GR400



Topsealer WT One Coat  
24 timer



Produkt	Forbrug
Primacem PLUS	0,09 L/m <sup>2</sup>
Primacem ABS	0,10 L/m <sup>2</sup>
Efectto Quartz Super Grain	0,9 – 1,2kg/ m <sup>2</sup> ( 1 lag)
Efectto Quartz Medium Grain	0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> ( 1 lag)
Topsealer WTOne Coat	0.15L/m <sup>2</sup> ( 2 lag)

Detaljerede information om produkterne findes i data arkene.

\*120: Slibes med maskine / 220: Slibes med hånden

TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

# STEPBYSTEP VÆG

På fliser, fyld fugerne ud med Efectto Quartz Big Grain

4 timer  
Slib med GR40



Primacem PLUS - Primacem ABS  
30 minutter / max 24 timer



Efectto Quartz Big Grain  
3 timer  
Slib med R40



Efectto Quartz Big Grain  
3 timer Slib med GR40



Efectto Quartz Small Grain  
3 timer  
Slib med GR120 / 220 \*



Topsealer WT One Coat  
24 timer  
Slib med GR400



Topsealer WT One Coat  
24 timer



Produkt	Forbrug
Primacem PLUS	0,09 L/m <sup>2</sup>
Primacem ABS	0,10 l/m <sup>2</sup>
Efectto Quartz Big Grain	0,6 – 0,9 kg / m <sup>2</sup> (1 lag)
Efectto Quartz Small Grain	0,2 – 0,4 kg / m <sup>2</sup> (1 lag)
Topsealer WT One Coat	0,15 L/m <sup>2</sup> (2 lag)

Detaljerede information om produkterne findes i data arkene.

\*120: Slibes med maskine / 220: Slibes med hånden

TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFFECTO

## EMBALLAGE

Findes i spande af 6 og 17 Kg

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj bør rengøres og renses med vand straks efter brug. Når først materialet er hærdet sidder det ekstremt godt fast.

## OPBEVARING

Produktet bør opbevares i sin originale lukkede emballage, beskyttet fra vejrforhold mellem 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra direkte varme og sollys.

Produktet kan holde sig 1 år fra produktions dato, hvis det opbevares korrekt.

## FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC'S)

Ifølge direktiv 2004/42/EC (Annex II, tabel A), må maksimum indholdet af VOC for produkt underkategori I, tupe WB, være 200 g/L (2010) i et klar til brug produkt.

Klar til brug Efecto produktet indeholder et maksimum af 20 g/L VOC.



Ølbyvej 180  
4623 Lille Skensved  
Danmark  
Tel: +45 47 470 470  
E-mail: info@topcement.dk

Made in Spain

TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFECTO | FARVE SKEMA



	FOR 6 KG				FOR 17 KG			
	BASE PIGMENT				BASE PIGMENT			
	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)
Malta	0	3	0,6	1,2	0	8,5	1,7	3,4
Adra	0	12	2,4	4,8	0	34	6,8	13,6
Samos	0	36	7,2	14,4	0	102	20,4	40,8
Bari	0	60	12	24	0	170	34	68
Derna	0	180	18	36	0	510	51	102
Cairo	0	2,4	1,2	2,4	0	6,8	3,4	6,8
Dakar	0	4,8	2,4	4,8	0	13,6	6,8	13,6
Tunez	0	19,2	9	18	0	54,4	25,5	51
Oran	0	38,4	18	36	0	108,8	51	102
Tanger	0	76,8	36	72	0	217,6	102	204
Oslo	0	3	0	0	0	8,5	0	0
Malmo	0	10,8	0	0	0	30,6	0	0
Turku	0	42	0	0	0	119	0	0
Kemi	0	84	0	0	0	238	0	0
Bergen	0	168	0	0	0	476	0	0
Tibet	60	0	0	0	170	0	0	0



	FOR 6 KG				FOR 17 KG			
	BASE PIGMENT				BASE PIGMENT			
	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)
Malta	0	1,2	0,24	0,48	0	3,4	0,68	1,36
Adra	0	4,8	0,96	1,92	0	13,6	2,72	5,44
Samos	0	14,4	2,88	5,76	0	40,8	8,16	16,32
Bari	0	24	4,8	9,6	0	68	13,6	27,2
Derna	0	72	7,2	14,4	0	204	20,4	40,8
Cairo	0	0,96	0,48	0,96	0	2,72	1,36	2,72
Dakar	0	1,92	0,96	1,92	0	5,44	2,72	5,44
Tunez	0	7,68	3,6	7,2	0	21,76	10,2	20,4
Oran	0	15,36	7,2	14,4	0	43,52	20,4	40,8
Tanger	0	30,72	14,4	28,8	0	87,04	40,8	81,6
Oslo	0	1,2	0	0	0	3,4	0	0
Malmo	0	4,32	0	0	0	12,24	0	0
Turku	0	16,8	0	0	0	47,6	0	0
Kemi	0	33,6	0	0	0	95,2	0	0
Bergen	0	67,2	0	0	0	190,4	0	0
Tibet	24	0	0	0	68	0	0	0



Ølbyvej 180  
4623 Lille Skensved  
Danmark  
Tel: +45 47 470 470  
E-mail: info@topcement.dk

Made in Spain



TOPCIMENT'S PROFESSIONELLE  
DEKORATIVE COATING

# EFECTO | FARVE SKEMA



	FOR 6 KG				FOR 17 KG			
	BASE PIGMENT				BASE PIGMENT			
	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)
Malta	0	0,6	0,12	0,24	0	1,7	0,34	0,68
Adra	0	2,4	0,48	0,96	0	6,8	1,36	2,72
Samos	0	7,2	1,44	2,88	0	20,4	4,08	8,16
Bari	0	12	2,4	4,8	0	34	6,8	13,6
Derna	0	36	3,6	7,2	0	102	10,2	20,4
Cairo	0	0,48	0,24	0,48	0	1,36	0,68	1,36
Dakar	0	0,96	0,48	0,96	0	2,72	1,36	2,72
Tunez	0	3,84	1,8	3,6	0	10,88	5,1	10,2
Oran	0	7,68	3,6	7,2	0	21,76	10,2	20,4
Tanger	0	15,36	7,2	14,4	0	43,52	20,4	40,8
Oslo	0	0,6	0	0	0	1,7	0	0
Malmo	0	2,16	0	0	0	6,12	0	0
Turku	0	8,4	0	0	0	23,8	0	0
Kemi	0	16,8	0	0	0	47,6	0	0
Bergen	0	33,6	0	0	0	95,2	0	0
Tibet	12	0	0	0	34	0	0	0



	FOR 6 KG				FOR 17 KG			
	BASE PIGMENT				BASE PIGMENT			
	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)	HVID (g)	SORT (g)	RØD-ORANGE (g)	GUL (g)
Malta	0	0,3	0,06	0,12	0	0,85	0,17	0,34
Adra	0	1,2	0,24	0,48	0	3,4	0,68	1,36
Samos	0	3,6	0,72	1,44	0	10,2	2,04	4,08
Bari	0	6	1,2	2,4	0	17	3,4	6,8
Derna	0	18	1,8	3,6	0	51	5,1	10,2
Cairo	0	0,24	0,12	0,24	0	0,68	0,34	0,68
Dakar	0	0,48	0,24	0,48	0	1,36	0,68	1,36
Tunez	0	1,92	0,9	1,8	0	5,44	2,55	5,1
Oran	0	3,84	1,8	3,6	0	10,88	5,1	10,2
Tanger	0	7,68	3,6	7,2	0	21,76	10,2	20,4
Oslo	0	0,3	0	0	0	0,85	0	0
Malmo	0	1,08	0	0	0	3,06	0	0
Turku	0	4,2	0	0	0	11,9	0	0
Kemi	0	8,4	0	0	0	23,8	0	0
Bergen	0	16,8	0	0	0	47,6	0	0
Tibet	6	0	0	0	17	0	0	0



Ølbyvej 180  
4623 Lille Skensved  
Danmark  
Tel: +45 47 470 470  
E-mail: info@topcement.dk

Made in Spain